

Návod na údržbu, čištění a ochranu pro dřevěné fasády s konečnou úpravou povrchu OSMO oleji



Informace o výrobku: Osmo Ochranná olejová lazura

Popis výrobku : Dekorativní polomatný nátěr k ochraně dřeva na bázi přírodních olejů na veškeré dřevo ve vnějších prostorách. S otevřenými póry, nechá dřevo dýchat, snižuje bobtnání a sesychání. Odpuzuje vodu, je mimořádně odolný vůči povětrnosti a UV záření. Nátěr obsahuje účinné látky k preventivní ochraně nátěru před napadením plísní, řasou a houbou a po desetiletí se osvědčil také za extrémních klimatických podmínek. Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se.

Bez obrušování jednoduše přetřít; základní nátěr není třeba. Dá se natírat snadno a bez znatelných okrajů. Při natírání nezasychá.

Oblasti použití: Veškeré dřevo ve vnějších prostorách: dveře, okna a okenice (rozměrové stálé stavební díly); přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, dřevěné terasy, ploty, pergoly, zahradní nábytek a zahradní domky (nerozměrové stálé stavební díly).

A) Pokyny pro údržbu fasádních profilů

Dřevo s konečnou úpravou musí být odborně namontováno jako ze zadu odvětrané obložení fasád. Přitom je třeba dodržovat uznávaná pravidla řemesla – obzvláště konstruktivní ochranu dřeva (např. odvětrání ze zadu, dostatečný přesah střechy atd.) – a stávající předpisové normy. U ploch silně vystaveným povětrnostním vlivům a u ploch, ze kterých nemůže odtéci voda, a také u ploch, které jsou stále vystaveny vyšší vlhkosti, se musí zásadně počítat s kratší trvanlivostí.

K připevnění je třeba výhradně odborně používat nerezavějící upevňovací prostředky (ušlechtilá ocel). Kolem upevňovacích prostředků nesmějí vzniknout žádné trhliny a otvory v povrchu dřeva, kterými může do dřeva proniknout vlhkost.

Veškeré řezné hrany / konce čel a příp. poškození je třeba po montáži pečlivě 2x natřít příslušnou nátěrovou barvou Osmo.

Povrchy je třeba po uplynutí 1 roku jednou za rok kontrolovat, aby bylo možno včas rozeznat problémová místa jakéhokoli druhu, dodatečně opravit a tím zamezit následným škodám.

Vymývání látek obsažených ve dřevu a také porost řasou, napadení plísní, houbami a hmyzem a ostatní znečištění povrchů ovlivňuje negativně trvanlivost nátěru. Napadení řasou a znečištění musí být minimálně jednou za rok odstraněno (např. Osmo Gard Clean). Použití vysokotlakého čištění a silného mechanického čistícího nářadí (např.) kartáčů a také ostrých chemických čistících prostředků (kyselin nebo louhů) je nepřijatelné.

B) Pokyny k renovaci fasádních profilů

K renovaci nátěru s konečnou úpravou OSMO UV Ochranný olej bezbarvý EXTRA v závislosti na návětrné straně po 1-2 letech očistěte a 1x znovu natřete Osmo UV ochranným olejem bezbarvým *Extra*.

K renovaci nátěru s konečnou úpravou OSMO Ochranná olejová lazura v závislosti na návětrné straně po každém uplynulém roce zkontrolujte stav fasády a v případě nutnosti opravte lokálně problémová místa. Celoplošná renovace se provádí způsobem „na starý nátěr – nový nátěr“, s nutností předešlého řádného očištění celé fasády. Nelze určit čas pro celoplošné přetření, jelikož na trvanlivost nátěru má vliv mnoho venkovních faktorů, jejichž působení nelze přesně definovat.

U ploch vystavených silnému působení povětrnostních vlivů a také u vodorovných ploch, ze kterých nemůže stékat voda, jako např. hlavy sloupů, okenní parapety....se musí zásadně počítat s kratšími intervaly renovace. Pokud již došlo k zešednutí, je třeba plochu odšedít Osmo Odšedovačem dřeva a znovu 2x natřít Osmo Ochrannou olejovou lazurou na dřevo popř. jako poslední nátěr OSMO UV ochranným olejem bezbarvým *Extra* (byl-li aplikován při prvním ošetření). Oleje zesilují přírodní barevný odstín dřeva (trvale mokrá efekt).

Doba schnutí:

Cca 12 hodin (při normálním klimatu, 23°C/50% rel.vlhkost vzduchu). Při nízkých teplotách a/nebo vysoké vlhkosti vzduchu se prodlužuje doba schnutí.

Bezpečnostní pokyny:

Použijte prosím pro tyto informace technické listy použitých výrobků OSMO.

První OSMO distributor v ČR : Firma AU-MEX s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 , Vysočany
190 00, www.au-mex.cz, info@au-mex.cz